

# OPV205BTG

Лак полиуретановый белый для внутренних работ.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Лак полиуретановый OPV205BTG обладает хорошей кроющей способностью, равномерностью белого покрытия, прочностью и эластичностью. Отлично держится и не стекает на торцах. Наносится на полиуретановые или полиэфирные грунты. Является базой для изготовления эмалей пастельных тонов.

### СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

20

### ПРИМЕНЕНИЕ

МДФ, Шпон, Массив

### КОЛИРОВКА

RAL, NCS, KEMILACK,

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть ошлифована абразивными материалами P320-400, а также очищена от пыли.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Перед началом работы продукт необходимо тщательно вымешать. К лаку добавить катализатор C312I-50% и растворитель DK115 – 20-40%. Смесь тщательно перемешать.  
**Жизнеспособность готовой смеси 2 часа.**

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Наносится OPV205BTG пневматическим пистолетом с соплом 1,5 мм и давлением воздуха 3 атм.

## ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость		C Ford 4 при 20°C ±3	120	с.
Сухой остаток	Компонент А	±2	70	%
Сухой остаток	Компонент В	±2	25	%
Сухой остаток	А+В	±2	55	%
Удельный вес	Компонент А	±0,02	1,37	кг/л.
Удельный вес	Компонент В	±0,02	0,95	кг/л.
Живучесть смеси	А+В	при 20°C и 70% отн. вл.	2	ч.
Сухость от пыли		при 20°C и 70% отн. вл.	15-20	мин.
Естественная сушка		при 20°C и 70% отн. вл.	4	ч.
Принудительная сушка		при 40-45°C	2	ч.
Сухость на отлип		при 20°C и 70% отн. вл.	60	мин.

Способ нанесения	распыление	Система airmix	Система airless
Кол-во нанесения за 1 слой	100-150 г/м <sup>2</sup>	100-150 г/м <sup>2</sup>	100-150 г/м <sup>2</sup>
Добавление растворителя	20-40% к комп. А	20-40% к комп. А	20-40% к комп. А

**Хранение:** 36 месяцев при (+5) – (+20) °C в плотно закрытой заводской упаковке.

Информация предоставленная в данной технической характеристике предназначена для упрощения работы наших клиентов, и основана на лабораторных, а также практических испытаниях. В связи с существованием различных способов и систем использования лакокрасочных материалов, перед началом работы рекомендуем сделать пробный тест. Мы не несем ответственности за использование наших материалов совместно с продуктами других производителей, а также после выполнения работ.



Дополнительная консультация:

Тел: +37369273747

Тел: 022924449